

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO PWHT HB (20°C) 250 - 300  
Durezza DOPO HRC 54  
SALDATURA

Ø  
(mm)

3.2

*Flusso:* KOY 605, KOY 611

**Campo di impiego**

Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/04/2020