SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

295R

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E81T1-M21PY-B2-H8

EN-ISO 17634-A :
T CrMo1 P M21 1 H10

Dopo PWHT 660-700ºC/1h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	1.2
Limite Elastico	N/mm²	>355	1.6
Allungamento (5d)	%	>20	
Resilienza KV	J (20ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato bassolegato 1% Cr - 0,5% Mo per acciai resistenti a 550ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2020