SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

299

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E80T5-GC-H4 / E80T5-GM-H4

EN-ISO 17634-A :
T MoL B M21 2 H5

Dopo PWHT 570-620ºC/1h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	1.2
Limite Elastico	N/mm²	>355	1.6
Allungamento (5d)	%	>22	
Resilienza KV	J (20ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato bassolegato allo 0,5% Mo per acciai resistenti a temperature massime di 500ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021