SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

**29B**

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >620 |
| Limite Elastico | N/mm² | >380 |
| Allungamento (5d) | % | >30 |
| Resilienza KV | J (20ºC) | >80 |
| Resilienza KV | J (-196ºC) | >60 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|---|---|
| 2.5 | 350 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |

**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**
E NiCrFe-2

**EN-ISO 14172 :**
E Ni6133

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**
Saldatura di leghe di nichel e ad alto cromo tra di loro e con acciai inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020