SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

29S

Resistenza	N/mm²	>620
Limite Elastico	N/mm²	>380
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (20ºC)	>80
Resilienza KV	J (-196ºC)	>65

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E NiCrFe-3

EN-ISO 14172 :
E Ni6182

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldature di leghe di Ni ed acciai criogenici al nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020