

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

44

Ø  
(mm)

1.2

1.6

2.4

**DIN 8555 :**

MF 1-GF-45-G

Gas: Arco Aperto

**Campo di impiego**

Bassolegato al cromo per riporti su acciai al carbonio soggetti all'abrasione metallo su metallo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2020