SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

300

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	770 - 940	
Limite Elastico	N/mm²	>690	1.2
Allungamento (5d)	%	>17	1.6
Resilienza KV	J (-60ºC)	>47	

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E110T5-M21A4-K4-H4

EN-ISO 18276-A :
T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 2 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Bassolegato basico al Cr-Ni-Mo per saldature altoresistenti e sollecitate anche a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021