SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO

300M

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
E110C-GM H4

EN-ISO 18276 :
T 69 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5

Come saldato			**Ø (mm)**
Resistenza	N/mm²	770 - 940	1
Limite Elastico	N/mm²	>690	1.2
Allungamento (5d)	%	>17	
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/06/2021