RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

302

DIN 8555 :
MF 6-GF-55-C

			Ø (mm)
Durezza	HRC (500ºC)	46	1.6
Durezza	HRC (525ºC)	40	2.4
Durezza	HRC (550ºC)	37	2.8
Durezza	HRC (575ºC)	31	
Durezza	HRC (600ºC)	28	
Durezza	HRC	54	

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016