RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

311G

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	50 - 55	1.2
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCFeMnCr

EN 14700 :
T Fe9

Gas: Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Riporti tenaci autoindurenti su acciai al carbonio e al manganese.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020