

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 5754

Resistenza	N/mm ²	200
Limite Elastico	N/mm ²	100
Allungamento (5d)	%	20
Temperatura di fusione	°C	580 - 640

Ø
(mm)
0.8
1
1.2
1.6

EN-ISO 18273 :
S Al 5754

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature anodizzabili, con buona resistenza meccanica e alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/05/2007