SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

316LG

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316LT0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>25	
Resilienza KV	J (20ºC)	55	
Resilienza KV	J (-40ºC)	50	
Resilienza KV	J (-196ºC)	28	

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unioni di acciai inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/04/2018