SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

316TGX

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	600		
Limite Elastico	N/mm²	440	2.2	1000
Allungamento (5d)	%	38		
Resilienza KV	J (0ºC)	110		

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
R 316 LT 1-5

EN-ISO 17633 :
19 12 3 L Z M

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura TIG di acciaio inox tipo AISI 316-316L in prima passata senza protezione al rovescio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012