

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



**EN-ISO 18273 :**  
S Al 1080A

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	80		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	40		0.8
Allungamento (5d)	%	30		1
Temperatura di fusione	°C	660		1.2
				1.6

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Filo pieno per la saldatura MIG dell'alluminio puro (Al 99.8%).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022