SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

Ø (mm)

318

Dopo invecchiamento			
Resistenza	N/mm²	>1140	0.9

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiFeCr-2

EN-ISO 18274 :
S Ni 7718

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Inconel 718, 706 e X-750.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 14/12/2021