RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

319

			Ø (mm)
Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1800 - 2200	1.6
Durezza DEL LEGANTE	HRC	54 - 66	2.4

EN 14700 :
T Fe20

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo tubolare ad elevato contenuto di carburi di tungsteno.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016