RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

320

Durezza	HRC	60

Ø (mm)

1.6
2.4
2.8

EN 14700 :
Fe16-GF-60-GR

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Depositi resistenti all'usura abrasiva fino a temperature di esercizio di 400ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2020