

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



332UP

AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuSn-A

EN-ISO 24373 :
S Cu 5180A

Resistenza	N/mm ²	280
Limite Elastico	N/mm ²	160
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB	80
Temperatura di fusione	°C	910 - 1040

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 602

Campo di impiego

Filo universale per riporti e giunzioni su leghe di rame con Sn compreso tra il 2% e il 7%.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016