

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4043

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	180		
Limite Elastico	N/mm ²	150		0.8
Allungamento (5d)	%	17		1
Temperatura di fusione	°C	573 - 625		1.2

EN-ISO 18273 :
S Al 4043

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura dell'alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012