

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Basso Legato



**1014S/1**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>460
Allungamento (5d)	%	>19
Resilienza KV	J (-20°C)	>60

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	450
4	450
5	450

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai resistenti alla corrosione atmosferica tipo CORTEN.

**Applicazioni**

Carpenteria metallica. Opere pubbliche, ponti, telai, pali elettrici, vagoni ferroviari.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017