SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- BASE NICHEL

32S

EN-ISO 14172 :
E-Ni8025

Resistenza	N/mm²	>550
Limite Elastico	N/mm²	>240
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (20ºC)	75

Rivestimento RUTILBASICO

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350
5	350

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Incoloy 825 e Sanicro 28 e riporti anticorrosivi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/03/2020