

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCr-3

|                   |                   |     |  | <b>Ø<br/>(mm)</b> |
|-------------------|-------------------|-----|--|-------------------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 600 |  |                   |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 380 |  | 0.8               |
| Allungamento (5d) | %                 | >30 |  | 1                 |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 150 |  | 1.2               |

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2021