SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

330SIG

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	120 - 150	
Limite Elastico	N/mm²	55 - 95	0.8
Allungamento (5d)	%	6 - 13	1
Temperatura di fusione	ºC	573 - 625	1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4043

EN-ISO 18273 :
S Al 4043

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Filo universale per la saldatura dell'alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012