

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.7 :**  
ERCuNiAl

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	710
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	400
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB	>190

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 24373 :**  
S Cu 6328

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Filo in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/09/2021