

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**339UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCu-7

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	300
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	150
Durezza	HB	150

Ø  
(mm)

2.4

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 4060

*Flusso: KOY 609*

**Campo di impiego**

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassoalegato o inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016