SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE

334HUP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	550	
Limite Elastico	N/mm²	290	2.4
Allungamento (5d)	%	30	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	70	
Durezza	HB (20ºC)	160	
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1050	

EN-ISO 24373 :
S Cu 6327

WERKSTOFF n. :
2.0922

Flusso: KOY 602

Campo di impiego
Filo in bronzo di alluminio per saldatura e ricarica antifrizione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/02/2011