

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
R 347 T 1-5

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	630
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	460
Allungamento (5d)	%	48
Resilienza KV	J (0°C)	130

**Ø**  
**(mm)**

2.2

**L**  
**(mm)**

1000

**EN-ISO 17633:2006 :**  
19 9 Nb Z M

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura TIG di acciaio inox tipo AISI 321-347 in prima passata senza protezione al rovescio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/05/2007