

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



EN-ISO 24373 :

S Cu 7061

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 415 | |
| Limite Elastico | N/mm ² | 265 | 0.8 |
| Allungamento (5d) | % | 30 | 1 |
| Durezza | HB | 80 | 1.2 |
| Temperatura di fusione | °C | 1100 - 1145 | 1.6 |

WERKSTOFF n. :

2.0873

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2021