SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE

339UP

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCu-7

EN-ISO 18274 :
S Ni 4060

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500	
Limite Elastico	N/mm²	300	2.4
Allungamento (5d)	%	30	
Resilienza KV	J (20ºC)	150	
Durezza	HB	150	

Flusso: KOY 609

Campo di impiego
Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassolegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016