

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-7

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	730
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	490
Allungamento (5d)	%	33
Resilienza KV	J (-196°C)	80

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6455

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 4 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 23/12/2021