SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- NICHEL E SUE LEGHE

345F

AWS-ASME II C. SFA 5.34 :
~ENiCrMo3T0-4

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	730	
Limite Elastico	N/mm²	460	1.2
Allungamento (5d)	%	42	
Resilienza KV	J (0ºC)	68	
Resilienza KV	J (-196ºC)	80	

Gas: Miscela 80Argon-20CO2 (ISO 14175 M21)

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/06/2021