

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HRC

50 - 55

Ø  
(mm)

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB

210

1.6

2.4

2.8

**AWS-ASME II C. SFA 5.21 :**  
ERCFeMnCr

**EN 14700 :**  
T Z Fe9

Gas: Arco Aperto

### **Campo di impiego**

Riporti esenti da cricche su pezzi sottoposti a severa abrasione anche in presenza di calore.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/12/2017