

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



Resistenza	N/mm ²	>620	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	>400	1.2
Allungamento (5d)	%	>17	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrCoMo-1

EN-ISO 18274 :
S Ni 6617

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 27/12/2021