

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Allungamento (4d)	%	>25

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiFeCr-1

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 8065

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe al Ni-Fe-Cr-Mo-Cu tipo UNS N08825 (Incoloy 825) e riporti anticorrosivi.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021