

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC  
(20°C)

56

Ø  
(mm)

1.6

2.4

2.8

**DIN 8555 :**

MF 10-GF-55-G

Gas: Arco Aperto

**Campo di impiego**

Medio legato al cromo per ricariche sottoposte ad abrasione da polvere e sabbia.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/06/2016