SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

350

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	730	
Limite Elastico	N/mm²	440	1
Allungamento (5d)	%	40	1.2
Resilienza KV	J (20ºC)	80	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-10

EN-ISO 18274 :
S Ni 6022

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 22 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/12/2021