SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

352

			Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm²	690	0.9

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiMo-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 1004

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldature eterogenee tra leghe di nichel per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 27/12/2021