RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

353

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	40 - 45	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	160	2.4 2.8

EN 14700 :
T Z Fe10

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Ricariche generiche dotate di massima resistenza e con attitudine a indurire sotto forti colpi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016