RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

358

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	50 - 55	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	210	2.4 2.8

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCFeMnCr

EN 14700 :
T Z Fe9

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Riporti esenti da cricche su pezzi sottoposti a severa abrasione anche in presenza di calore.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/12/2017