RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

359

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	420	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	2.8

EN 14700 :
TFe9

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/05/2018