RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

359G

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	450	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	185	

DIN 8555 :
MF 7-GF-200-KP

EN 14700 :
T Fe9

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 25/05/2022