

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	2400
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	2700

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 14/01/2016