

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**407UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
EF3

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	680
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	570
Allungamento (5d)	%	21
Resilienza KV	J (20°C)	100
Resilienza KV	J (-40°C)	40

Ø  
(mm)

2.4  
3.2  
4

**EN-ISO 26304-A :**  
S3Ni1Mo

*Flusso: KOY 619*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020