SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE

381S

EN-ISO 24373 :
S Cu 6511

Resistenza	N/mm²	290
Limite Elastico	N/mm²	130
Allungamento (5d)	%	45
Resilienza KV	J (20ºC)	75
Durezza	HB	60
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1050

Gas: Argon Puro

Ø (mm)
0.8
1
1.2
1.6

Campo di impiego
Saldatura di lamiere per carrozzeria nell'industria automobilistica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2021