SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

402UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EB2

EN-ISO 24598-A :
S CrMo1

Dopo PWHT 660-700ºC/1h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	2.4
Limite Elastico	N/mm²	>355	3.2
Allungamento (5d)	%	>20	4
Resilienza KV	J (20ºC)	>47	

Flusso: KOY 606, KOY 619

Campo di impiego
Saldatura di acciai bassolegati al 1% Cr e 0.5% Mo per impieghi fino a temperature di 550ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/10/2021