

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



407UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EF3

| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 680 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 570 |
| Allungamento (5d) | % | 21 |
| Resilienza KV | J (20°C) | 100 |
| Resilienza KV | J (-40°C) | 40 |

Ø
(mm)

2.4
3.2
4

EN-ISO 26304-A :
S3Ni1Mo

Flusso: KOY 619, KOY 608

Campo di impiego

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020