

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ALTA RESISTENZA



429UP/2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER312

Resistenza	N/mm ²	>650
Limite Elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>15
Durezza	HB	230

Ø
(mm)

2
2.4
3.2

EN-ISO 14343-A :
S 29 9

Flusso: KOY 605

Campo di impiego

Universale per saldatura di acciai medio ed altolegati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016