

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**413UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
ENi1

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	570
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	470
Allungamento (5d)	%	24
Resilienza KV	J (20°C)	120
Resilienza KV	J (-20°C)	60

Ø  
(mm)

2.4  
3.2  
4

**EN-ISO 14171-A :**  
S2 Ni1

*Flusso:* KOY 610, KOY 619

**Campo di impiego**

Filo per l'unione di acciai legati al Ni-Mo e per applicazioni a basse temperature (-40°C).

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/11/2021