SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

409UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	560	
Limite Elastico	N/mm²	460	2.4
Allungamento (5d)	%	23	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	70	4
Resilienza KV	J (-20ºC)	35	

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EH12K

EN-ISO 14171-A :
S3Si

Flusso: KOY 601, KOY 619

Campo di impiego
Saldatura di acciai da costruzione con carico di snervamento superiore ai 420 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/11/2021