SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

413

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>470	1
Allungamento (5d)	%	>24	1.2
Resilienza KV	J (-50ºC)	120	
Resilienza KV	J (20ºC)	185	

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni1

EN-ISO 14341-A :
G3Ni1

Gas: Miscela Argon-CO2, Argon-2%O2

Campo di impiego
Filo bassolegato con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2021